

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód: OB 2010S**Specifikace:** normá stěna**Barva:** bílá**Složení:**

Vnější materiál: Rašlový úplet PP - UV stabilizovaný

Plnicí materiál: PP melt blown (pásky)

Lano: PP kruhové pletené lano, průměr: 6 mm

Karabiny, kroužky: 2 kroužky: vnitřní průměr 30mm, nerez ocel, 2 karabiny: 60mm, nerez ocel

Použití:

Hydrofobní normé stěny jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků na vodní hladině.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Standard |
|--|----------|---------|----------------|
| Průměr | cm | 20 | |
| Délka | cm | 1000 | |
| Hmotnost (plnicího materiálu) | kg | 18 | |
| Absorpční kapacita* | g/g | 10 - 12 | BS 7959-1:2003 |
| Absorpční kapacita* MIN | l/m | 20,8 | |
| Čas nasycení* | min | 120 | BS 7959-1:2003 |
| Čas nasycení* MAX | min | 180 | |
| Rozměrové / hmotnostní tolerance (+/-) | % | 10 | |

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20°C +/- 2°C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:

5.1.2009