

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: AO LW SM

Specifikace: hydrofobní sorbenty

Barva: bílá, modrá, žlutá, šedá, růžová, hnědá, oranžová, zelená

Forma: přířezy, role, minirole, sudové přikrývky

Složení	Plošná hmotnost (g/m ²)
Vrstva PP spun bond	17 or 30
Vrstva PP melt blown	130 - 229
USN pojení	bodový vzor

Použití:

Hydrofobní textilní sorbenty melt blown jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Plošná hmotnost	g/m²	130 - 229	ČSN EN 29073-1
Odchylka průměrné hodnoty (+/-)	%	5	
Odchylka jednotlivé hodnoty (+/-)	%	10	
Absorpční kapacita*	l/kg	14,5 - 17,5	BS 7959-1:2003
Minimální průměrná hodnota*	l/kg	13,5	
Minimální jednotlivá hodnota*	l/kg	12,5	
Čas nasycení* průměr	s	20	BS 7959-1:2003
Čas nasycení* MAX	s	30	
Rozměrová tolerance (+/-)	%	2	

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20°C +/- 2°C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se ke použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
1.3.2010