

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: AO MW M

Specifikace: hydrofobní sorbenty

Barva: bílá, modrá, žlutá, šedá, růžová, hnědá, oranžová, zelená

Forma: přířezy, role, minirole, sudové přikrývky

| Složení | Plošná hmotnost (g/m ²) |
|----------------------|-------------------------------------|
| Vrstva PP melt blown | 230 - 349 |

Použití:

Hydrofobní textilní sorbenty melt blown jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|-----------------------------------|------------------------|------------------|----------------|
| Plošná hmotnost | g/m² | 230 - 349 | ČSN EN 29073-1 |
| Odchylka průměrné hodnoty (+/-) | % | 5 | |
| Odchylka jednotlivé hodnoty (+/-) | % | 10 | |
| Absorpční kapacita* | l/kg | 18 - 20 | BS 7959-1:2003 |
| Minimální průměrná hodnota* | l/kg | 17 | |
| Minimální jednotlivá hodnota* | l/kg | 16 | |
| Čas nasycení* průměr | s | 60 | BS 7959-1:2003 |
| Čas nasycení* MAX | s | 90 | |
| Rozměrová tolerance (+/-) | % | 2 | |

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20°C +/- 2°C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
1.3.2010