

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: AO LW SMS

Specifikace: hydrofobní sorbenty

Barva: bílá, modrá, žlutá, šedá, růžová, hnědá, oranžová, zelená

Forma: přířezy, role, minirole, sudové přikrývky

Složení: PP meltblown, PP spunbond

Design: bodový vzor

Použití:

Hydrofobní textilní sorbenty meltblown jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Parametr | Jednotka | Hodnota | Norma |
|---------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Plošná hmotnost | g/m² | 130-229 | ČSN EN 29073-1 |
| Odchylka průměrné hodnoty (±) | % | 8 | |
| Odchylka jednotlivé hodnoty (±) | % | 15 | |
| Absorpční kapacita* | l/kg | 14,5 - 17,5 | BS 7959-1:2004 |
| Minimální průměrná hodnota* | l/kg | 13,5 | |
| Minimální jednotlivá hodnota* | l/kg | 13 | |
| Čas nasycení* průměr | s | 20 | BS 7959-1:2004 |
| Čas nasycení* MAX | s | 30 | |
| Rozměrová tolerance (±) | % | 2 | |

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20 °C ± 2 °C.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
30.08.2018