

## MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: **AO LW M U A**

**Specifikace:** hydrofobní antistatické sorbenty

**Barva:** bílá, modrá, žlutá, šedá, růžová, hnědá, oranžová, zelená

**Forma:** přířezy, role, minirole, sudové přikrývky

**Složení:** PP meltblown

**Design:** bodový vzor

### Použití:

Hydrofobní textilní sorbenty meltblown jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi.

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
<b>Plošná hmotnost</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>130-229</b>	ČSN EN 29073-1
Odchylka průměrné hodnoty (±)	%	8	
Odchylka jednotlivé hodnoty (±)	%	15	
<b>Absorpční kapacita*</b>	<b>l/kg</b>	<b>14,5 - 17,5</b>	BS 7959-1:2004
Minimální průměrná hodnota*	l/kg	13,5	
Minimální jednotlivá hodnota*	l/kg	13	
<b>Čas nasycení*</b> průměr	<b>s</b>	<b>20</b>	BS 7959-1:2004
Čas nasycení* MAX	s	30	
Rozměrová tolerance (±)	%	2	

\* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20 °C ± 2 °C.

Povrchový odpor dle normy ČSN IEC 93 je  $3 \times 10^{11} - 1 \times 10^{13} \Omega$ .

### Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

### Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

**Platnost od:**  
30.08.2018