

MATERIÁLOVÝ LIST

Kód kvality: **AO MW SMS A**

Specifikace: hydrofobní antistatické sorbenty

Barva: bílá, modrá, žlutá, šedá, růžová, hnědá, oranžová, zelená

Forma: přířezy, role, minirole, sudové přikrývky

Složení: PP meltblown, PP spunbond

Design: bodový vzor

Použití:

Hydrofobní textilní sorbenty meltblown jsou určeny k prevenci a likvidaci úniků oleje, olejových derivátů a tuků. Mohou být použity na vodní hladině a na pevné zemi.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma
Plošná hmotnost	g/m²	230-349	ČSN EN 29073-1
Odchylka průměrné hodnoty (±)	%	8	
Odchylka jednotlivé hodnoty (±)	%	15	
Absorpční kapacita*	l/kg	13 - 15,5	BS 7959-1:2004
Minimální průměrná hodnota*	l/kg	12	
Minimální jednotlivá hodnota*	l/kg	11	
Čas nasycení* průměr	s	60	BS 7959-1:2004
Čas nasycení* MAX	s	90	
Rozměrová tolerance (±)	%	2	

* Při testování sorpčních vlastností se používá olej SAE 10W/40 při 20 °C ± 2 °C.

Povrchový odpor dle normy ČSN IEC 93 je $3 \times 10^{11} - 1 \times 10^{13} \Omega$.

Certifikáty:

Podle rozhodnutí Státního zdravotního ústavu číslo CZŽP 13-1443/08-229 platného od 7.10.2008, jsou výrobky ECOSTAR bezpečné pro lidské zdraví při styku s pokožkou.

Poznámky:

Informace poskytované tímto dokumentem jsou založeny na našich současných znalostech výrobku. Doporučení a data zde uvedená, jsou předkládána jako informativní a nezprošťují uživatele odpovědnosti provést vlastní testy. Uživatel je povinen se přesvědčit, zda je dodržena platná legislativa a všechny zákonné povinnosti vztahující se k použití a manipulaci s výrobkem. Naše produkty jsou neustále ve vývoji, proto si vyhrazujeme právo změnit informace uvedené v tomto dokumentu podle našeho uvážení.

Platnost od:
30.08.2018